

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 55-002789

(43)Date of publication of application : 10.01.1980

(51)Int.Cl. C22C 38/18
C22C 38/34

(21)Application number : 54-038436

(71)Applicant : KOMATSU LTD

(22)Date of filing : 02.04.1979

(72)Inventor : NAITO TAKESHI
KOBAYASHI YASUTADA
MIHARA KENJI

(54) TOUCH, WEAR RESISTANT STEEL

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide tough, wear resistant steel excellent in wear resistance and toughness, and useful for making construction machine etc., by heating at a specific rate a steel contg. specific amounts of C, Si, Mn, and Cr to harden it, then by tempering it.

CONSTITUTION: A steel comprising 0.5W1.2% C, 0.7W1.7% Si, 0.3W1.0% Mn, 0.3W2.0% Cr, the balance being Fe, is heated at a rate of 10W200° C/min. to a temp. 750W950° C, and is kept at the temp. for max. 30 min. to harden the steel, then it is tempered to produce tough, wear resistant steel having martensite and carbide in its structure.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the
examiner's decision of rejection or application
converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of
rejection][Date of requesting appeal against examiner's decision
of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

⑩ 日本国特許庁 (JP)

⑪ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭55-2789

⑬ Int. Cl.²
C 22 C 38/18
38/34

識別記号
C B H
C B H

庁内整理番号
6339-4K
6339-4K

⑭ 公開 昭和55年(1980)1月10日

発明の数 1
審査請求 有

(全 2 頁)

⑮ 強靱耐摩耗鋼

⑯ 特 願 昭54-38436

⑰ 出 願 昭48(1973)7月6日。
(手続補正書提出の日)

⑱ 発 明 者 内藤武志
平塚市八重咲町10-11

⑲ 発 明 者 木林靖忠
町田市町田5-2-15

⑳ 発 明 者 三原健治
平塚市真土字四の城57の3

㉑ 出 願 人 株式会社小松製作所
東京都港区赤坂2丁目3番6号

㉒ 代 理 人 弁理士 米原正章 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

強靱耐摩耗鋼

2. 特許請求の範囲

炭素 0.5 ~ 1.2 重、シリコン 0.7 ~ 1.7 重、マンガン 0.3 ~ 1.0 重、クロム 0.3 ~ 2.0 重、残り鉄よりなる組成の鋼を加熱速度 10 ~ 200 °C/min で焼入温度 750 ~ 950 °C まで加熱し、この焼入温度で保持時間 3 0 分未満の保持にて焼入れし続いて焼戻しをしたことを特徴とする強靱耐摩耗鋼。

3. 発明の詳細な説明

本発明は建設機械および一般機械製造部品で耐摩耗性および強靱性を必要とする部品に使用する強靱耐摩耗鋼に関するものである。

建設機械用部品としてのカッタイングエッジ、エンドブットおよびバケットティースなどの摩耗し土砂摩耗を受ける部品の材料としては従来 S K O I、S M n T H I などが用いられていたが S K O I は耐摩耗性に良好であるが靱性に乏しく使用中

に切損していたし、また、S M n T H I は靱性に優れているが耐摩耗性がなかつた。このように耐摩耗性に優れかつ、靱性に富む鋼とその熱処理は必ずしも満足する状態に至つていなかった。一般に表面の硬さが高いほど耐摩耗性が良好であることが知られているが、単に表面硬さを高くしただけでは硬さが高くなるにつれて靱性が低下するため使用中に切損などの事故がおり、靱性の点で問題があつた。

本発明は上記の事情に鑑みなされたものであつて、その目的とするところは炭素 0.5 ~ 1.2 重、シリコン 0.7 ~ 1.7 重、マンガン 0.3 ~ 1.0 重、クロム 0.3 ~ 2.0 重、残り鉄よりなる組成の鋼を 750 ~ 950 °C まで、加熱速度 10 ~ 200 °C/min で加熱しこの温度範囲で保持時間 3 0 分未満の保持にて焼入れし、続いて焼戻しを行ない従来のもに比較して 2 倍以上の耐摩耗性および靱性を有する強靱耐摩耗鋼を得ることにある。

以下、本発明を図面を参照して説明する。本

発明のものは高炭素高炭素鋼にクロムCr、マンガンを添加して硬さと焼入れ性を向上させたものであり、その化学組成は炭素0.50～1.2%、シリコン0.7～1.7%、マンガンを0.3～1.0%、クロム0.3～2.0%、残りが鉄である。

そして、上記化学組成の鋼の第2図に示すように加熱時間10～200℃/minで750～850℃まで加熱し、保持時間30分未満の保持にて焼入れし続いて焼戻しを行なうものであり、組織中にマルテンサイトと炭化物が生ずる。

これに対し、従来のもものでは、第1図に示すように、特に定められていないが通常5℃/min程度の加熱速度で焼入れ温度750～850℃まで加熱し保持時間30分程度の保持にて焼入れを行なうものであり、組織中にマルテンサイトと若干の残留オーステナイトが生ずる。

これらと比較すると、焼入れ温度までの加熱速度が著しく異なり、そして、本発明による鋼のマルテンサイト中の炭素量が従来のもより少い、即ち低炭素マルテンサイトになっている。

特開第55-2789(2)

本発明のものは焼戻状態において第3図に実験で示すように表面硬さHRC55以上を有し、靱性は第4図に実験で示すようにシャルピー値で6kg・m/cm²であり、第3図、第4図に点線で示すとは従来のもに比較して2倍以上の耐摩耗性および靱性をもつものである。

4. 図面の簡単な説明


第1図は従来鋼の熱処理サイクル図、第2図は本発明による鋼の熱処理サイクル図、第3図は本発明による鋼と従来鋼の耐摩耗性を比較するグラフ図、第4図は本発明による鋼と従来鋼の靱性を比較するグラフ図である。

出願人 株式会社 小松製作所
代理人 弁護士 米原正章
弁理士 橋本忠


第1図



第2図



第3図



第4図

